# VITRIFICATEUR BOIS

**EN PHASE AQUEUSE**

## POUR PARQUETS & ESCALIERS

**NATURE :**
Vernis Vitrificateur monocomposant sans odeur, prêt à l'emploi, issu d'une dispersion polyuréthane acrylique pour améliorer le séchage et la dureté.

**PROPRIETES :**
Vernis aspect ciré satiné, sans odeur, pouvant être appliqué sur tous les types de parquets en bois neuf ou ancien, bois agglomérés ainsi que les escaliers en bois. Il résiste parfaitement à l'abrasion, aux ultraviolets, aux rayures, aux chocs, aux acides, aux taches de produits chimiques et alimentaires, mettant en valeur la beauté du support ainsi verni sans faire ressortir les tanins des bois anciens lui conservant son aspect naturel. Facilite l'entretien ultérieur.

**PREPARATION DES FONDS :**
Le résultat final dépend en grande partie de la préparation des surfaces à vitrifier, aussi il est important d'y consacrer du temps et un maximum de soin. Au préalable, il est possible de traiter contre les insectes xylophages (Traitant Bois Brédac), puis après séchage de teinter le bois, mais au minimum 48 heures avant l'application du vitrificateur. De même, on peut employer le Vitrificateur Parquets et Escaliers sur une sous-couche type Fond Dur Acrylique ou après une couche de Teinte TINXIROL 2000.

a) **SUR BOIS NEUF** :
Poncer préalablement le bois avec un papier de verre moyen, puis finir avec un papier de verre fin, jusqu'à l'obtention d'une surface lisse. Aspirer les résidus de ponçage puis appliquer le Vitrificateur.

b) **SUR BOIS VERNIS** :
Il est indispensable d'effectuer un ponçage avec une ponceuse mécanique à bande afin de mettre le bois à nu et de dépoussiérer soigneusement en aspirant la surface, puis appliquer le Vitrificateur.

c) **SUR BOIS CIRE** :
Il est indispensable d'enlever la cire à l'aide de notre DECIREUR BREDAC. Bien rincer avec notre DECIREUR. Attendre que le parquet soit **totalement sec** (24 heures minimum ). Poncer mécaniquement pour remettre à nu le bois, aspirer soigneusement puis appliquer le Vitrificateur.

**IMPORTANT : Dans tous les cas, vernir sur un fond bien sec à une température au sol supérieure à 12 °C depuis plusieurs jours afin d'obtenir un séchage rapide avec durcissement à coeur. Les caractéristiques de résistance sont rendues optimum à partir de 2 à 3 semaines. Utiliser impérativement du papier de verre pour procéder au ponçage. (jamais de laine d'acier : risque d'oxydation)**

**CARACTERISTIQUES :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASPECTS | : Satiné – Mat Ciré | DENSITE | : 1,05 |
| VISCOSITE | : 22 s. Coupe AFNOR N° 4 à 20° | EXTRAIT SEC | : 32,5 % |
| TEINTES | : Incolore, Chêne Clair, Chêne Foncé, Blanc | CONDITIONS DE STOCKAGE | : Craint le gel |
| CONSERVATION | : 1 an en conditionnement d'origine | DURETE | : 140 s pendule de Persoz |

**SECHAGE : Suivant température.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HORS POUSSIERE | : | 45 minutes | SEC | : | 1 heure |
| PONCABLE et RECOUVRABLE | : | 2 heures | UTILISATION LOCAUX | : | 24 heures mini |

**MODE D'EMPLOI :**
Bien agiter avant emploi. En fonction de la température et du mode d'application, diluer éventuellement à l'eau (maximum 10 %). Appliquer le vitrificateur dans le sens du bois et de la lumière, à la brosse plate, au spalter, au rouleau à poils courts. Avant une seconde couche, un léger ponçage avec un papier de verre fin donnera une surface finale très lisse, d'un bel aspect. Surtout bien dépoussiérer après ponçage. Selon l'usage (couloir, escalier, hall d'entrée) et la fréquence de passage, il est recommandé d'appliquer une troisième couche de la même manière.

**RENDEMENT :** 10 à 12 m² au Litre par couche.
**DILUTION ET NETTOYAGE DES OUTILS :** Eau.
**CONDITIONNEMENT :** Pack de 6 boîtes de 750 ml
Bidon de 2,5 litres - Bidon de 5 litres

**Les informations ci-dessus, sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique, ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.**